













## Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques Technische Eigenschaften

| <br>PT0078 |   |  |  |  |  | <b>Norma Standards</b><br><b>Norme Norm</b>                    | <b>Risultato prova* Test results*</b><br><b>Resultats des essais* Ergebnisse*</b>   |
|--|--|---|---|---|---|--|---|
|            | Classificazione prodotto<br>Product classification<br>Classement<br>Klassifizierung  |   |   |   |   | UNI EN 14411-G<br>ISO 13006                                    | Gruppo B1a GL completamente greificato<br>Group B1a GL fully vitrified<br>Group B1a GL grès cérame fin<br>Gruppe B1a GL Feinsteinzeug |
|            | Caratteristiche dimensionali e d'aspetto<br>Dimensional and surface quality<br>Caractéristiques de la surface<br>Oberflächenqualität   |   |   |   |   | UNI EN<br>ISO 10545-2  | Tolleranze minime nella 1ª scelta<br>Very low tolerance<br>Des tolérances minimales en 1er choix<br>Entspricht Normen                 |
|            | Assorbimento di acqua<br>Water absorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme  |   |   |   |   | UNI EN<br>ISO 10545-3  | < 0,1%  |
|           | Resistenza alla flessione<br>Flexural strength<br>Résistance a la flexion<br>Biegezug-Festigkeit   |   |   |   |   | UNI EN<br>ISO 10545-4  | > 45 N/mm <sup>2</sup>  |
|          | Resistenza al gelo<br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostwiderstandsfähigkeit   |   |   |   |   | Qualsiasi norma<br>All standards<br>Toute norme<br>Alle normen | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantie<br>Frostsicher  |
|          | Resistenza attacco chimico<br>(esclusione acido fluoridrico)<br>Resistance to acids and alkalis<br>(with the exception of hydrofluoric acid)<br>Résistance à l'attaque chimique<br>(exclusion de l'acide fluorhydrique)<br>Säure und Laugen Beständigkeit<br>(mit Ausnahme von Fluorwasserstoff) |   |   |   |   | UNI EN<br>ISO 10545-13   | GA  |
|          | Resistenza usura e abrasione<br>Wear and abrasion resistance<br>Résistance à l'usure et abrasion<br>Abriebhärte  |   |   |   |   | UNI EN<br>ISO 10545-7  | Nessuna alterazione<br>No damage<br>Non attaquées<br>Nicht angegriffen  |
|          | Dilatazione termica lineare<br>Linear thermal expansion<br>Coefficient linéaire de dilatation thermique<br>Lineare Wärmeausdehnung   |   |   |   |   | UNI EN<br>ISO 10545-8  | 6 x 10 <sup>-6</sup>  |
|          | Resistenza alle macchie<br>Stain resistance<br>Résistance aux taches<br>Fleckenfestigkeit  |   |   |   |   | UNI EN<br>ISO 10545-14   | Garantita<br>Guaranteed<br>Garantie<br>Garantiert   |
|          | Resistenza alla scivolosità<br>Slip resistance<br>Résistance au glissement<br>Trittsicherheit  |   |   |   |   | DIN 51130  | <b>R9</b>   |
|          | Resistenza dei colori alla luce<br>Colour resistance to sunlight exposure<br>Résistance de la couleur à la lumière<br>Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird  |   |   |   |   | DIN 51094  | Nessuna variazione<br>No change of colours<br>Couleurs inchangées<br>Keinerlei Farbänderung   |

▲ Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito:  
Please see the official UPEC product list:  
Veuillez consulter la liste officielle produits UPEC:  
Sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>

\* Valore indicativo.  
Approx value.  
Donnee approximative.  
Ungefähre Werte.